ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул. Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22 02
E-mail.: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

Акриловый Герметик АСКИ 633 (для меж панельных швов) 7кг

Акриловый Герметик АСКИ 633 (для меж панельных швов) 7кг
Цена: Цена группа без рейтинга

Задать вопрос по товару

ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул. Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22 02
E-mail.: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

Описание

- ИНФОРМАЦИЯ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- СЕРТИФИКАТ

Герметик представляет собой материал, полностью готовый к применению и с высокими эластичными свойствами. После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После вулканизации образуется эластичный резиноподобный материал деформативностью 25%. обладает хорошей адгезией к бетону, пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, ПВХ, камню, металлу, в т.ч. жести, оцинковке. Герметик устойчив к УФ-излучению и другим климатическим воздействиям. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ. Допускается колеровка герметика в массе и окрашивание фасадными акриловыми красками. Герметик применяется для герметизации межпанельных швов и их ремонта. Также герметик благодаря своей высокой эластичности применяется для герметизации межбревенчатых швов и трещин.
Основа: акрилат
Отверждение: высыхание на воздухе
Время образования поверхностной пленки: до 1 часа
Время отверждения при толщине слоя 5 мм: 36 часов
Норма сухого остатка: 95 % Плотность: 1350 кг/м3
Усадка, не более: 5 %
Температура нанесения: от – 20°С до 0°С и от +5°С до +35°С
Температура эксплуатации: от – 40°С до + 80°С
Относительное удлинение в момент разрыва, не менее: 400 % (на образцах швов) 700 % (на лопатках)
Твёрдость по Шору А: 25 Условная прочность в момент разрыва, не менее: 0,20 МПа
Герметик однокомпонентный и полностью готов к применению. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток. Принудительный нагрев не допускается!!! НЕДОПУСТИМО разбавление герметика какими либо растворителями, в том числе и водой, что может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери к тиксотропности и т.д.), возможно растрескивание! Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от наледи, инея, грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц остатков цементного раствора, остатков раннее примененных герметизирующих материалов и т.п. Наносится герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги НЕДОПУСТИМО. НЕДОПУСТИМО нанесение герметика во время выпадения атмосферных осадков! В шов при необходимости укладывают антиадгезионные жгуты из вспененного полиэтилена . В жаркую погоду при низкой влажности рекомендуем слегка увлажнить герметизируемые поверхности, капельная влага не допускается.
УПАКОВКА: Пластиковое ведро – 7кг и 15 кг
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. Не взрывоопасен, в незавулканизированном состоянии смывается горячей водой мылом. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путем.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Возможна транспортировка и хранение герметика при низких температурах. Выдерживает до десяти циклов «замораживание-размораживание».

ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул. Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22 02
E-mail.: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ98.Н14278

Срок действия с 04.08.2014 по 03.08.2017

№ 1714547

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ98.Орган по сертификации продукции ООО "ЮгРесурс". 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru.

ПРОДУКЦИЯ Герметик акриловый, т.м. "Аски": 631, 632, 633.
ТУ2257-003-13789733-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ2257-003-13789733-2014

код ТН ВЭД России: 3919 10 190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "АСКИ". ИНН: 6325019189.
Адрес: : 446022, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, д. 13-Д, строение 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "АСКИ".
ИНН: 6325019189. Адрес: : 446022, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, д. 13-Д, строение 2.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 5211-12-2/ПС-004 от 01.08.2014 г., Испытательная лаборатория ООО "Ремсервис", рег. № РОСС RU.0001.21АВ80 от 21.10.2011, адрес: 109542,г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 86/1, стр. 3, подвал, комн. 6а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ЮгРесурс" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ № РОСС RU.0001.11АГ98

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Е.В. Прокудина (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) И.В. Насонов (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2014 г.